

PINTURA ACROVINILICA C INTEXPRO

DESCRIPCIÓN

Intexpro es una pintura emulsionada acrovinilica mate clase C, a base de resinas, aditivos anti hongos y bactericidas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para uso interior.

USOS

Acabado mate de buena calidad, para decorar y proteger superficies de friso rústico, liso, concreto, mampostería, madera, yeso y fibro cemento.

VENTAJAS

Buena relación costo beneficio, buen cubrimiento, resistencia al uso y rendimiento. Variedad de colores.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar libre de polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa, lavarla preferiblemente con hidrojet.

Las superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de ser pintadas, para después aplicar una mano de fondo antialcalino Prelude.

En superficies interiores se sugiere empastar, con pasta profesional Aspropast, aplicando dos capas.

Se sugiere aplicar dos manos de pintura con brocha de cerda natural, rodillo o equipo pulverizador airless. Si requiere dilución, hacerlo con agua limpia, pero no más de un 5%. Agite el envase antes de aplicar. En caso de repintado, si la pintura está en buenas condiciones, aplicar directamente dos manos.

RENDIMIENTO TEORICO

Rendimiento teórico: 40 mt² por galón, a 1,0 mils EPS.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate

Peso por galón: 5.30 +/- 0.20 kg/galón.

Viscosidad original: 80 - 85 K.U. a 25 °C

Tiempo de secado : 30 minutos al tacto, 4 horas para repintar

Espesor de película seca EPS: 1,2 - 1,5 mils por mano.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Si va a continuar un trabajo, verifique que la nueva pintura corresponda al mismo lote de fabricación o mezcle el último envase del anterior lote, con el nuevo para asegurar buena transición en el tono o color.

SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.