

TEXTURIZADO ACRILICO ELASTOMERICO

ASPROTEX FLEX

DESCRIPCIÓN

Revestimiento texturizado acrílico flexible e impermeable, diseñado para uso en exteriores. Formulado y reforzado para máxima durabilidad. Ideal para zonas costeras, lluviosas o con cambios bruscos de temperatura.

USOS

Para aplicar sobre paradas de fachadas, muros, de edificaciones residenciales o institucionales, industrias, centros comerciales, etc. Excelente sobre superficies de mampostería, concreto.

VENTAJAS

Gran resistencia a intemperie, luz U.V y lluvia. por su flexibilidad no se agrieta impidiendo la entrada de humedad a la pared. Permite diversos efectos decorativos según método de aplicación. Gama de colores estables al sol. Resistente a hongos y algas.

MODO DE EMPLEO

Preparacion superficie: La superficie debe estar firme, limpia y seca. Si presenta aspecto mohoso, debe lavarse con limpiador de fachadas Fachaclean, con un cepillo, luego enjuague con agua y deje secar.

Para máxima durabilidad, aplicar mano de fondo base para texturizado Prelude REV. Dejar secar 6 a 8 horas. En areas con texturizado viejo o por vencesse, se sugiere la remocion de la capa vieja, para asegurar durabilidad de la capa nueva.

Aplicación: Mezclar bien y no diluir a menos que vaya a aplicar con pistola texturizadora, pero nunca más de 10% en agua. Se aplica tambien con rodillo o, palustra. Si se desea extra protección puede darse una segunda mano, dejando mínimo 12 horas entre capas.

En caso de continuar trabajo con un nuevo lote de texturizado, se sugiere reservar unos cuñetes del lote inicial y mesclar con el nuevo lote, para darle continuidad al tono y evitar diferencias.

RENDIMIENTO TEORICO

El cuñete de 5 galones rinde de 18 a 20 m2.

DATOS TÉCNICOS

Peso por galon: 6.25 kg.

PH: 8

Apariencia: Pastosa y semifluida. Acabado mate.

Tiempo de secado: Al tacto: 2 a 3 horas, total: 24 a 48 horas.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

No aplicar si se prevé lluvia. No se recomienda, para aplicar en áreas en permanente contacto con agua. Almacenar en lugar fresco, bajo techo a no más de 40° C y en envases cerrados. Si se emplea parcialmente, cerrar con bolsa, evitando exposición al aire. Almacenamiento: 6 meses. No mezcle con otro producto, ni altere la composición.

SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes, mascarillas y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.

Fabricado por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com