



Pinta bien !

Impermeabilizante elastomérico reforzado

TECHOCRIL RRF

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elastomérico reforzado con fibras, listo para su uso, a base de copolímeros acrílicos, que una vez seco forma una película flexible, elástica, impermeable y duradera. Disponible en tres versiones, estándar, reforzado con fibra o aislante termo acústico. Colores: Blanco, gris claro, gris medio, gris oscuro, azul, terracota y verde.

USOS

Impermeabilización en losas de concreto, techos con manto asfáltico, madera, fibrocemento o láminas de metal. Protección externa de cimentaciones y muros de contención. Áreas exteriores de jardineras. La versión reforzada con fibra, es especial para áreas que tendrán tránsito moderado de personas.

VENTAJAS

Fácil y rápido de aplicar, resistencia al desgarre extra por estar reforzado con fibras, decorativo, no inflamable, no tóxico, no desprende olor, no requiere calor, reflectivo si se utiliza el blanco o gris claro. Excelente comportamiento a los rayos ultra violeta y a los cambios de temperatura, elevada elongación, flexible, buena penetración en grietas y fisuras, resistente a la microfisuración, excelente adhesión a diferentes sustratos. No se desprende, larga vida útil, no requiere mantenimiento anual. No requiere uso de malla de refuerzo.

PREPARACION SUPERFICIE

Debe estar limpia, seca, firme, nivelada, con pendiente hacia desagües o exterior. Lavar con desengrasante e hidrojeteo. En caso de aplicar sobre manto asfáltico, este debe estar aún bien adherido y en buen estado. En caso de requerir nivelar la losa, use mortero Aspromor.

APLICACIÓN

Se aplica con rodillo de pelo alfombra, cerda media, larga o brocha. En sitios de difícil acceso (esquinas) se debe aplicar con una brocha de cerdas largas y gruesas. Puede aplicarse con equipos airless que permitan uso de productos elastoméricos. Aplicar dos manos cruzadas, la 1ª ligeramente diluida en agua al 10% (1/2 galón de agua por cuñete de impermeabilizante). La 2ª mano, aplicarla sin diluir. En grietas, aplicar diluido en agua (1 agua: 3 de Techocril).

RENDIMIENTO PRACTICO

El cuñete rinde de 18 a 20 m².

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a las especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso de comprobarse que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A., se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experiencia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, como mal olor, baja viscosidad, bajo cubrimiento, discrepancia de color, sedimentación, separación de pigmentos o película irregular de la pintura, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase, no destapar ni usar otros y notificar formalmente a Aspro el problema, quien, con su departamento técnico, atenderá el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros productos.

ASPRO VENEZUELA C.A

email: ventas.aspro@gmail.com - www.asprovzla.com - WhatsApp: 0424 4389421



Pinta bien !

Impermeabilizante elastomérico reforzado

TECHOCRIL RFF

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,30 +/- 0,05 Kg x lt
PH: 7,59.
Apariencia: Pasta semifluida. Acabado mate.
Tiempo de secado: Al tacto: 2 horas, total: 24 horas.

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

No aplicar si se prevé lluvia o está húmeda. (humedad debe ser menor al 8%). La superficie debe estar firme y libre de material fino suelto o polvo. Dejar secar el lapso recomendado entre capa y capa. No mezcle con otro producto, ni altere la composición. No se recomienda, para aplicar en áreas en permanente contacto con agua. (Tanques, piscinas, etc.).

NORMAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Almacenamiento: 6 meses.

EMPAQUE

Cuñete de 5 y 4 galones, galones plásticos.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a las especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, como mal olor, baja viscosidad, bajo cubrimiento, discrepancia de color, sedimentación, separación de pigmentos o película irregular de la pintura, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase, no destapar ni usar otros y notificar formalmente a Aspro el problema, quien, con su departamento técnico, atenderá el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros productos.

ASPRO VENEZUELA C.A

email: ventas.aspro@gmail.com - www.asprovzla.com - WhatsApp: 0424 4389421