



# PINTURA EMULSIONADA SATINADA PREMIUM

## SILKY

### DESCRIPCIÓN

Silky es una pintura emulsionada satinada clase A, formulada con resinas, aditivos anti hongos y bactericidas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para uso en ambientes interiores.

### USOS

Acabado satinado de excelente calidad, indicada para áreas interiores. Previo sellado y encamisado con pasta profesional Aspropast, se puede emplear en superficies de friso rústico, liso, mampostería, concreto, yeso y láminas de fibro cemento.

### VENTAJAS

Hermoso acabado sedoso, lavable, de bajo olor, resistente al uso. Buen cubrimiento y rendimiento. Variedad de colores.

### MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar libre de polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa.

Las superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de ser pintadas, para después aplicar una mano de fondo antialcalino Prelude.

Posteriormente se sugiere empastar, con pasta profesional Aspropast, aplicando dos capas.

Se recomienda aplicar dos manos de pintura con rodillo con funda pelo corto o de espuma con microceldas. Si requiere dilución, hacerlo con agua limpia, pero no más de un 5%. Agite el envase antes de aplicar. En caso de repintado, si la pintura está en buenas condiciones, aplicar directamente dos manos. Se recomienda enmarcar la superficie como primera mano y luego hacer la aplicación de las siguientes capas en toda la superficie.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Rendimiento teórico: 45 mt<sup>2</sup> por galón, a 1,0 mils EPS

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Mate

Peso por galón: 5.15 +/- 0.20 Kg/Galón.

Viscosidad original: 80 - 85 K.U. a 25 °C

Rendimiento teórico: 45 mt<sup>2</sup> por galón, a 1,0 mils EPS

Tiempo de secado: 30 minutos al tacto, 4 horas para repintar

Espesor de película seca EPS: 1,15 - 1,25 mils por mano.

### RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Si va a continuar un trabajo, verifique que la nueva pintura corresponda al mismo lote de fabricación o mezcle el último envase del anterior lote, con el nuevo para asegurar buena transición en el tono o color.

### SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso de contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.