

## MORTERO AUTONIVELANTE DE REPARACION

# ASPROMOR FL

### DESCRIPCIÓN

Mortero cementicio modificado con polímeros, aditivos y cargas minerales perfectamente dosificadas, para usarse sobre losas de concreto o como base en aplicación de acabados microcemento, logrando superficies firmes, niveladas y sin juntas. Versiones autonivelante para pisos o tixotrópica para paredes.

### USOS

Mortero base para nivelar y reparar losas de concreto o para aplicación previa del microcemento Stuccolor. La versión autonivelante, ideal para nivelar superficies. La versión tixotrópica, que no se descuelga, se emplea para reparar superficies horizontales.

### VENTAJAS

Predosificado, solo requiere agua para su uso, fácil preparación y aplicación. Resistente a abrasión y agua, excelente adhesión a espesores delgados, flexible, no requiere juntas..

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, firme y ligeramente porosa. Aplicar previamente, una mano de fondo promotor de adhesión Asport Primer o Stucco Primer, para óptima adherencia. En cerámica, escarificar previamente la superficie con herramienta mecánica.

### APLICACIÓN

Aplicar dos manos o más de mortero Aspromor FL dependiendo estado del sustrato. En un envase limpio disponga de 4 lts de agua por cada 20 kgs de mortero. Homogenizar con hasta obtener una consistencia pastosa adecuada. Aplicar con llana metálica o haragán y alisando lo mejor posible la superficie, en capas con espesor no mayor a 1 a 1.5 mm. Dejar secar 3 a 4 horas entre capa, evite dejar marcas en bordes por paso de llana. Lije para corregir imperfecciones, no dejar pasar más de 12 horas.

### USO DE MALLA DE REFUERZO

Permite realizar superficies sin particiones ni juntas, recomendada para pisos o paredes con cerámica. Sobre superficies verticales cuando se necesita resistencia mecánica

### RENDIMIENTO

Dos kgs por M2, para capas de 1 a 1.5 mm de espesor. Aplicar varias capas si espesor requerido es alto.

### TIEMPO DE TRABAJO

Aproximadamente 30 minutos luego preparación, variando período según condiciones ambientales. No aplicar sobre superficies calientes para evitar grietas.

### SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Guardar en lugar fresco en envase cerrado. Descargar lo que se va usar y volver a cerrar Use guantes, mascarilla y lentes de protección, durante su manipulación. No ingerir y evitar contacto con mucosas.