



## **PINTURA ACROVINILICA B**

# **COLORCOAT**

### **DESCRIPCIÓN**

Colorcoat es una pintura emulsionada tipo acrovínlica mate, clase B formulada con resinas, aditivos anti hongos y bactericidas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para uso principalmente en interiores.

### **USOS**

Acabado mate de buena calidad. Particularmente indicada para áreas interiores, pero también puede emplearse en exteriores con una vida útil moderada. Recomendada para uso en superficies de friso rústico, liso, mampostería, concreto, yeso y láminas de fibra cemento.

### **VENTAJAS**

Alta lavabilidad, buen cubrimiento y resistencia al uso. Excelente rendimiento. Variedad de colores.

### **MODO DE EMPLEO**

La superficie debe estar libre de polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Se sugiere lavarla preferiblemente con hidrojete.

Las superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de ser pintadas, para después aplicar una mano de fondo antialcalino Prelude.

En superficies interiores se sugiere empastar, con pasta profesional Aspropast, aplicando dos capas.

Se sugiere aplicar dos manos de pintura con brocha de cerda natural, rodillo o equipo pulverizador airless. Si requiere dilución, hacerlo con agua limpia, pero no más de un 5%. Agite el envase antes de aplicar. En caso repintado, si la pintura está en buenas condiciones, aplicar directamente dos manos.

### **RENDIMIENTO TEORICO**

El cuñete de 5 galones rinde 40 mt<sup>2</sup> por galón, a 1,0 mils EPS.

### **DATOS TÉCNICOS**

Aspecto de la película: Mate

Peso por galón: 5.25 +/- 0.20 Kg/Galón.

Viscosidad original: 80 – 85 K.U. a 25 °C

Tiempo de secado : 30 minutos al tacto, 4 horas para repintar

Espesor de película seca EPS: 1,2 – 1,5 mils por mano.

### **RECOMENDACIONES / LIMITACIONES**

Si va a continuar un trabajo, verifique que la nueva pintura corresponda al mismo lote de fabricación o mezcle el último envase del anterior lote, con el nuevo para asegurar buena transición en el tono o color.

### **SEGURIDAD**

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.

**Fabricada por Aspro Venezuela C.A**

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com