



## TEXTURIZADO ACRILICO

# MYKONOS

Mykonos es un texturizado acrílico que proporciona una película con textura lisa sin grano abrasivo, de alta resistencia y durabilidad, para aplicación en interiores y exteriores. Formulado con materias primas de alta calidad y aditivos especiales. Hidro repelente y resistente a hongos y algas.

### USOS

El texturizado Mykonos ha sido desarrollado para aplicación con rodillo, equipo texturizador o pistola con tolva y compresor. Puede, sin embargo, aplicarse con otros métodos como palustra (llana).

### APLICACIÓN

#### *Preparación superficie:*

Debe estar lisa, sin desperfectos, seca, limpia y libre de pintura vieja deteriorada.

#### *Aplicación sobre metal o losa acero:*

Se usa como pintura base, un fondo anticorrosivo o esmalte mate, del color elegido. Se aplica una capa preferiblemente con pistola, pero también puede hacerse con rodillo o pistola

#### *Aplicación sobre concreto o mampostería*

Aplicar previamente una mano del fondo antialcalino Prelude

#### *Aplicación del texturizado Mykonos*

Se aplica el texturizado Mykonos, con pistola con tolva (usar la boquilla adecuada para el tamaño de partícula deseada, escogiendo las boquillas pequeña para grano fino, la mediana para grano medio y la grande para gota grande) y un compresor con un motor de tamaño mínimo 1.5 KW o 2 HP, tanque de 70 lt y flujo de aire de 170 lt/min o 6 pies<sup>3</sup> x min.

La pistola se ubica a aproximadamente a un metro y medio de la superficie. Esta distancia puede ser de hasta un metro, pero una vez establecida la distancia, no debe variar.

Dejar secar aproximadamente cuatro horas y aplicar la segunda capa de texturizado, de acuerdo con el procedimiento anterior

Si la aplicación es con rodillo, colocarlo de la manera tradicional como se hace con un texturizado convencional.

### CARACTERISTICAS

Apariencia: Producto pastoso con alta viscosidad

Color: Según carta de colores

PH: 8.5 a 9.0

Peso por galón: 6.50.

Inflamabilidad: No inflamable

Rendimiento: Depende sistema de aplicación y condiciones de la superficie. Si es con pistola texturizadora con tolva y según grado de saturación del chispeado, entre 20 y 25 M<sup>2</sup>. Si se emplea con rodillo, entre 18 y 20 M<sup>2</sup>. Cuando se coloca con llana, entre 12 a 16 M<sup>2</sup>, por cuñete de 5 galones.

Secado: Al tacto, aproximadamente 45 minutos, según temperatura y humedad ambiental. Secado final: 24 horas.

Limpieza herramientas: Con agua y jabón. Evitar dejar secar totalmente, para remoción más fácil (antes de 30 minutos, luego concluir labor).

Dilución: Ajuste con poca agua limpia, sin excederse del 5%, si es necesario para que fluya por la tolva.

### PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Mantenga en envase cerrado, protegido del sol o fuentes de calor. Mezcle bien antes de usar con herramienta limpia. Descargue en un envase la cantidad aplicar y tape el sobrante.

Si se estima que se le agotara el producto, antes de concluir la aplicación, reserve un envase del último lote y mézclelo con otro del próximo lote, para garantizar continuidad en el tono.

Aplice en zona con ventilación, evite contacto con los ojos y piel. No ingerir. Caso ingestión buscar atención médica de inmediato.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela  
WhatsApp+58 424 - 438.94.21 - e mail: ventas.aspro@gmail.com