

PINTURA ELASTOMERICA EXTERIOR

ASPROFLEX

DESCRIPCIÓN

Asproflex es una pintura emulsionada tipo elastomerica semi mate clase A, a base de resinas, aditivos anti hongos y bactericidas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad, para uso exterior e interior.

USOS

Acabado semi mate de excelente calidad, especialmente indicada para zonas con frecuentes lluvias o costeras, donde se producen cambios bruscos de temperatura. Particularmente indicada para áreas exteriores o fachadas, pero también en áreas interiores donde se requiere alta lavabilidad. Recomendada para uso en superficies de friso rústico, liso, mampostería, concreto, yeso , láminas de fibra cemento e inclusive madera.

VENTAJAS

Flexible, impermeable, alta lavabilidad, buen cubrimiento y resistencia al uso. Excelente rendimiento. Variedad de colores.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar libre de polvo, pintura deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa y lavarla preferiblemente con hidrojet.

Las superficies de concreto nuevo necesitan 28 días antes de ser pintadas, para después aplicar una mano de fondo antialcalino Prelude.

En superficies interiores se sugiere empastar, con pasta profesional Aspropast, aplicando dos capas. Se sugiere aplicar dos manos de pintura con brocha de cerda natural, rodillo o equipo pulverizador airless. Si requiere dilución, hacerlo con agua limpia, pero no más de un 5%. Agite el envase antes de aplicar. En caso repintado, si la pintura está en buenas condiciones, aplicar directamente dos manos.

RENDIMIENTO TEORICO

El cuñete de 5 galones rinde 50 mt² por galón, a 1,0 mils EPS.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate

PH: 8.0 a 9.0

Peso por galón: 5.20 +/- 0.20 Kg/galón.

Viscosidad original: 4000 a 6000 CPS a 25 oC

Tiempo de secado : 30 min al tacto, 4 horas para repintar

Espesor de película seca EPS: 1,2 – 1,5 mils por mano

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Si va a continuar un trabajo, verifique que la nueva pintura corresponda al mismo lote de fabricación o mezcle el último envase del anterior lote, con el nuevo para asegurar buena transición en el tono o color.

SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.