



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Texturizado acrílico flexible

ASPROTEX FLEX

DESCRIPCIÓN

Revestimiento texturizado acrílico flexible e impermeable, diseñado para uso en exteriores. Formulado y reforzado para máxima durabilidad.

USOS

Para aplicar sobre fachadas, muros, de edificaciones residenciales o institucionales, industrias, centros comerciales, etc. excelente sobre superficies de mampostería, concreto.

VENTAJAS

Gran resistencia a intemperie, luz U.V, lluvia. permite diversos efectos decorativos según método de aplicación. Gama de colores estables al sol. Resistente a hongos y algas.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película	Pastoso y granuloso
Viscosidad Brookfield	85 - 80 PS R.V.F 20 rpm aguja N° 7
Densidad	1.8 +/- 0,02 kg/lit.
Rendimiento:	20 a 35 mt ² por cuñete 5 galones
Espesor de película	25 a 35 mils EPS
Secamiento:	Al tacto, 2 - 3 horas, secado definitivo 24 horas.
Fondos recomendados	Fondo base para texturizado Prelude REV o sellador antialcalino

MODO DE EMPLEO

Superficie debe estar limpia y seca. Si presenta aspecto mohoso, debe lavarse con limpiador de Fachadas Fachaclean con cepillo, enjuague con agua y deje secar. Para máxima durabilidad, aplicar mano de fondo base para texturizado Prelude REV. Dejar secar 6 a 8 horas, luego aplicar el texturizado. Mezclar bien. Aplicar con rodillo texturizador. No diluir

SUGERENCIAS Y ALMACENAJE

No aplicar si se prevé lluvia. No se recomienda, para aplicar en áreas en permanente contacto con agua. Almacenar en lugar fresco, bajo techo a no más de 40° C y en envases cerrados. Si se emplea parcialmente, cerrar con bolsa, evitando exposición al aire. Almacenamiento: 6 meses.

EMPAQUE

Cuñete de 05 galones y caja de 4 galones.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671