



Pinta bien !

BOLETÍN TÉCNICO

Mortero autonivelante para pisos ASPROMOR

DESCRIPCION

Mortero cementicio modificado autonivelante, formulado con polímeros y aditivos y cargas minerales adecuadamente dosificadas, para lograr una superficie sin imperfecciones, firme y resistente.

USOS

Indicado para aplicar sobre superficies nuevas o a restaurar, en interiores o exteriores, horizontales que incluyen piso de cemento, hormigón. Util en pisos de canchas deportivos azoteas donde se requiera impermeabilizar, pisos de galpones, depósitos, etc.

VENTAJAS

Mortero aditivado, pre dosificado, en polvo, mono componente, de fácil preparación y aplicación. Autonivelante, flexible y resistente

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y firme. Se debe aplicar previamente, una o dos manos de fondo de imprimación Stucco Primer. Limpiar y eliminar todos los restos de grasa y contaminantes de la superficie.

APLICACION

Se aplicará una o dos manos del mortero Aspromor, dependiendo del estado del sustrato. La relación de mortero base y agua es: 15 partes de mortero base con 4 a 5 partes de agua y homogeneizar con taladro mezclador, hasta obtener una consistencia pastosa similar a la de un enduido.

Aplicar con llana metálica o haragán y trabajar el material alisando lo mejor posible la superficie. La aplicación se deberá realizar de una forma tal que se logre una capa fina de material de aproximadamente 1 a 2 mm de espesor. Es fundamental no aplicar capas gruesas de material. Dejar secar 2 a 3 horas entre capa y capa Una vez seca la primera capa, aproximadamente, lijar imperfecciones (rebordes o marcas de llana) con lija número 120. No dejar pasar más de 12 horas para lijar.

Dependiendo de la terminación lograda con dos capas de base, se evaluará la necesidad de una tercera capa. Si fuese ésta necesaria se procede de igual forma que con las dos anteriores.

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671



Pinta bien !

Continuación...

Mortero base ASPROMOR

USO DE MALLA DE REFUERZO

El uso de una malla de fibra de vidrio como malla de refuerzo, nos permitirá realizar superficies sin particiones ni juntas. Se recomienda siempre su uso cuando la aplicación se realiza en suelos. Sobre superficies verticales no es necesaria salvo casos muy concretos que necesiten mayor resistencia mecánica

RENDIMIENTO

Dos a tres Kgs por M2, para capas de 1 a 2 mm de espesor.

TIEMPO DE TRABAJO

Una vez mezclado el mortero con agua, se cuenta aproximadamente con 30 minutos para manipularlo. Este periodo puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Intentar no aplicar a temperaturas superiores a 35° C para evitar la rápida desecación del producto

ALMACENAJE

Mantener empaque cerrado, lejos de humedad o calor.

EMPAQUE

Cuñete 15 Kgs

Aspro garantiza que el material entregado está de acuerdo a especificaciones declaradas y su obligación con el comprador, se limita a reponer el material defectuoso, en caso compruebe que éste, no cumple con sus especificaciones. Bajo ninguna circunstancia Aspro será responsable por daños o perjuicios o pago de mano obra involucrada en su aplicación. Toda la información, datos y recomendaciones dadas por Aspro Venezuela C.A, se basan en pruebas de laboratorio internas y externas, que son altamente confiables, sin embargo, Aspro no garantiza, explícita o implícitamente, los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que las condiciones de la superficie, condiciones ambientales, herramientas, forma de aplicación, experticia del pintor y otras variables ajenas, están fuera de su control y supervisión. En caso de observar algún problema con el producto o en la aplicación, el cliente debe paralizar de inmediato su aplicación, cerrar el primer envase y no destapar ni usar otros. De inmediato notificar formalmente a Aspro o su distribuidor, el problema, quienes, con sus departamentos técnicos, atenderán el reclamo y su validez. Bajo ninguna circunstancia el material deberá mezclarse con otros materiales.

ASPRO VENEZUELA C.A

www.asprovzla.com – email: ventas.aspro@gmail.com

WhatsApp: 0424 4389421- Tlf: (0241) 64142911 y 8141671