



FONDO IMPRIMACIÓN

STUCCO PRIMER

DESCRIPCIÓN

Fondo adherente acrílico, diseñado como puente para promover adherencia entre el sustrato (soportes de hormigón sin absorción) y morteros Aspromor o con morteros tipo microcemento Stuccolor. También usado para modificar morteros de reparación a los cuales otorga mejor resistencia, impermeabilidad y adherencia.

USOS

Como fondo de imprimación para asegurar buena adhesión del mortero autonivelante Aspromor o el microcemento Stuccolor, sobre la superficie (pisos o paredes cementicias, de cerámicos o azulejos). También cumple la función de sellador, para evitar que la superficie absorba humedad muy rápido, durante la aplicación de los estucos que se aplican posteriormente.

VENTAJAS

No sedimenta, secado rápido, buen anclaje entre la superficie y el mortero nuevo o microcemento. Es base agua, posee excelente adhesión, no tóxico ni inflamable. Producto listo para usar.

MODO DE EMPLEO

Debe estar libre de irregularidades, lisa, sin polvo, grasa, limpio de desencofrantes, suciedad o pintura vieja en mal estado. La superficie debe presentar una correcta planeidad.

No necesita dilución. Homogenizar y aplicar con brocha o rodillo, sobre la superficie. No dejar transcurrir más de 4 horas antes de la colocación del mortero: Stucco Primer tener algo de pegajosidad, pero no totalmente seco.

No aplicar sobre productos bituminosos o sobre superficies permanentemente mojadas.

Secado: Treinta minutos al tacto, aproximadamente 1 hora para aplicar el mortero.

RENDIMIENTO TEORICO

Aproximadamente 75 Mt² por cuñete de 5 galones, dependiendo superficie

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate

Peso por galón: 5.00 +/- 0.20 kg/galón.

Viscosidad original: 80 – 85 K.U. a 25 °C

Tiempo de secado: 30 minutos al tacto, 4 horas para repintar

Espesor de película seca EPS: 1,2 – 1,5 mils por mano

RECOMENDACIONES / LIMITACIONES

Guardar en lugar fresco en envase cerrado. Descargar lo que se va usar y volver a cerrar sin introducir herramientas, que pueden contaminar el producto y descomponerlo.

SEGURIDAD

Utilizar indumentaria de seguridad, guantes y lentes de seguridad. No ingerir, en caso contacto con mucosas, lavar con abundante agua. Mantener alejado de niños.

Fabricada por Aspro Venezuela C.A

J 29383201-2

Galpón 105, Urbanización Industrial La Quizanda, Valencia, Edo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela
WhatsApp+ (58) 424 - 438.94.21 - Tlfs: (58) (241) 6142911 - e mail: ventas.aspro@gmail.com